



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 684 264 A2**

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: **95107324.6**

⑤① Int. Cl.⁶: **C08F 212/10**

⑳ Anmeldetag: **15.05.95**

③① Priorität: **25.05.94 DE 4418149**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
29.11.95 Patentblatt 95/48

⑥④ Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT NL

⑦① Anmelder: **BAYER AG**

D-51368 Leverkusen (DE)

⑦② Erfinder: **Leiberich, Ricarda, Dr.**
Südliche Ringstrasse 191a
D-62332 Langen (DE)
Erfinder: **Dummersdorf, Hans-Ulrich, Dr.**
Ahornweg 15a
D-51399 Burscheld (DE)
Erfinder: **Waldmann, Helmut, Dr.**
Henry-T.-v.-Böttlinger-Strasse 15
D-51373 Leverkusen (DE)
Erfinder: **Gasche, Hans-Erich, Dr.**
Michaelshöhe 10
D-51519 Odenthal (DE)
Erfinder: **Kricsfalussy, Zoltan, Dr.**
Franz-Marc-Strasse 32
D-51375 Leverkusen (DE)

⑤④ Verfahren zur Herstellung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten.

⑤⑦ Verfahren zur Herstellung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten durch Polymerisation, gegebenenfalls in Anwesenheit eines radikalischen Initiators, in überkritischem Kohlendioxid als Verdünnungsmittel.

EP 0 684 264 A2

Die Erfindung betrifft die Herstellung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten in überkritischem Kohlendioxid als Verdünnungsmittel.

Styrol-Acrylnitril-Copolymerisate werden technisch meist durch Lösungs- oder durch Massepolymerisation hergestellt. Die Polymerisation kann radikalisch oder thermisch initiiert werden; die Copolymerisate besitzen im allgemeinen statistischen Aufbau. Meist polymerisiert man "azeotrope" Monomeregemische, d.h. solche, bei denen das Mengenverhältniss von Styrol und Acrylnitril im Polymerisat gleich der Zusammensetzung des Monomeregemischs ist. Die "azeotrope Zusammensetzung ist von der Temperatur abhängig. Bei 60°C enthält das "azeotrope" Styrol/Acrylnitrilgemisch 24 Gew.-% Acrylnitril (J. Am. Chem. Soc. 67, 1710 (1945).

Technisch werden Styrol-Acrylnitril-Copolymerisate (SAN) meist durch eine kontinuierliche Polymerisation hergestellt, bei der die Monomeren selbst als Lösungsmittel dienen und wobei eventuell noch ein weiteres Lösungsmittel (Ethylbenzol) in kleinen Mengen anwesend ist. Bei einem Umsatz von weniger als 70 Gew.-% wird meist die Polymerisation abgebrochen, das Polymerisat von den nicht umgesetzten Monomeren abgetrennt; die Monomeren werden in den Prozeß zurückgeführt. Restliche flüchtige Bestandteile werden aus dem Polymerisat durch Extrudieren in einem Entgasungsextruder entfernt. In jedem Falle ist hier die Aufarbeitung des Polymerisats und die Rückgewinnung und Rückführung der Restmonomeren mit erheblichem Aufwand verbunden. Führt man die Polymerisation zu höheren Umsätzen ("Massepolymerisation"), dann muß man hoch viskose Reaktionsschmelzen handhaben, was einen erheblichen technischen Aufwand erfordert und aus diesen die Restmonomeren entfernen, was technisch schwierig ist.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man Styrol und Acrylnitril in überkritischem Kohlendioxid als Verdünnungsmittel, gegebenenfalls in Anwesenheit eines radikalischen Initiators, bei einem Druck von 73 bis 400 bar und einer Temperatur von 31 bis 200°C polymerisiert.

Die Eigenschaften von Kohlendioxid in überkritischem Zustand sind in J. Org. Chem. 4, 5097-5101 (1984) beschrieben. Danach liegt der kritische Punkt von Kohlendioxid bei etwa 31°C und 73 bar. Durch die Verwendung des überkritischen Kohlendioxids als Verdünnungsmittel wird die Abfuhr der Reaktionswärme erleichtert, die Viskosität der Reaktionsmischung klein gehalten und die Entfernung der Restmonomeren erleichtert. Das Verdünnungsmittel selbst läßt sich aus dem Polymerisat leicht entfernen, da es ja bei Normalbedingungen gasför-

mig ist. Es läßt sich leicht beschaffen und ist physiologisch unbedenklich.

Das erfindungsgemäße Polymerisationsverfahren kann bei Drucken von 73 bis 400 bar, bevorzugt bei 100 bis 200 bar, und bei Temperaturen von 31 bis 200°C, bevorzugt 80 bis 200°C, durchgeführt werden. Die Polymerisationsreaktion kann thermisch oder mit Hilfe von in Radikale zerfallende Initiatoren gestartet werden. Es können sämtliche Initiatoren verwendet werden, die für die Polymerisation von Styrol und Acrylnitril bekannt und üblich sind. Geeignet sind beispielsweise (besonders für Temperaturen von 80 bis 100°C) Dibenzoylperoxid, 2,2-Azobis(isobutyronitril) und tert.-Butylpermaleinat. Für Temperaturen über 145°C können Peroxide, z.B. Di-tert-butylperoxid, verwendet werden.

Die Initiatoren können in den für die Polymerisation von Styrol und Acrylnitril üblichen Mengen eingesetzt werden. Beispielsweise wendet man 100 Gew.-Teile der Monomeren 0,005 bis 10, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-Teile des Initiators an.

Bezogen auf 100 Gew.-Teile Monomermischung verwendet man im allgemeinen 5 bis 1 500, vorzugsweise 20 bis 900 Gew.-Teile Kohlendioxid.

Bevorzugt ist Styrol und Acrylnitril im "azeotropen" Mischungsverhältnis einzusetzen. Es ist aber auch möglich, dieses Verhältnis zu überschreiten oder zu unterschreiten. Die Polymerisation kann kontinuierlich oder diskontinuierlich durchgeführt werden.

Eine Anzahl verschiedener Reaktoren kann benutzt werden. Diese schließen Hochviskosreaktoren ein. Beispiele sind gerührte Kesselskaskaden, Schneckenmaschinen, List-Reaktoren und mehrphasige Spiralrohrreaktoren.

Um die bei der Polymerisation entstehende Wärme abzuführen, ist es wünschenswert, daß die Druckapparaturen über ein Kühlsystem verfügen. Weiterhin muß die Apparatur beheizbar und die Druckapparaturen sollten über Mischeinrichtungen verfügen, wie z.B. Rührer (Blatt-, Anker-, Begasungsrührer).

Die Polymerisationen können beispielsweise so ausgeführt werden, daß man in einer Druckapparatur zunächst Monomer und hierin gelösten Initiator vorlegt, danach Kohlendioxid in flüssiger Form einbringt und nach dem Verschließen des Autoklaven das Reaktionsgemisch auf die gewünschte Polymerisationstemperatur erhitzt. Nach Abschluß der Polymerisation wird das Reaktionsgemisch abgekühlt und das Kohlendioxid durch Entspannen abgetrennt. Dabei können die Polymere als pulverförmiger fester Rückstand anfallen.

Eine besonders vorteilhafte Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß man die Reaktion in einem kontinuierlich durch-

strömten Rohrreaktor durchführt. Als Rohrreaktor kommen grundsätzlich alle druckfesten Apparate mit einem l/d-Verhältnis größer 10 in Frage. Eine geeignete Dimension ist beispielsweise ein Reaktionsrohr mit der lichten Weite von 100 mm. Die Länge des Reaktionsrohres richtet sich nach der Reaktionszeit, die je nach Temperatur, Druck, CO₂-Gehalt und Initiatorkonzentration in weiten Grenzen variieren kann. Beispielsweise kann bei einem CO₂-Gehalt von 20 bis 30 %, einer Reaktionstemperatur von 120 bis 200 °C, einer Initiatormenge von 0,1 Gew.-% und einem Durchsatz von 1 000 bis 2 000 kg/h ein Reaktionsrohr mit 500 m Länge verwendet werden. Die kontinuierliche oder diskontinuierliche Entspannung des Reaktionsgemisches kann mit grundsätzlich allen üblichen technischen Vorrichtungen erfolgen, wie z.B. Ventilen, Düsen oder Entspannungsrohren.

Um den Gehalt an Restmonomeren im Polymer zu verringern, ist es vorteilhaft, die Entspannung so zu führen, daß das Polymer am Ende der Reaktionsstrecke als Schmelze vorliegt. Dadurch wird bei einem gesteuerten Entspannungsschritt Restmonomer aus der Polymerphase in die CO₂-reiche Phase extrahiert. Um die üblichen Anforderungen entsprechenden Restmonomergehalte zu erreichen, kann es vorteilhaft sein, vor der Entspannung zusätzlich überkritisches CO₂ in den Reaktor einzudosieren. Das Polymer wird nach der vollständigen Entspannung als granulierbare, temperierte Schmelze erhalten.

Die Bestimmung der mittleren Molmassen und Molmassenverteilungen erfolgte mittels GPC-Analytik und mittels Viskositätsmessungen. Die chemische Charakterisierung der Produkte erfolgte über GPC/FT-IR.

Beispiel 1

In einem 400 ml Autoklaven wurden 24,29 g Styrol und 7,77 g Acrylnitril und 0,33 g Azobisisobuttersäuredinitril vorgelegt. Dazu gab man 149 g Kohlendioxid und verschloß den Autoklaven, der mit einem Rührer und einer Beheizung ausgestattet war. Das Reaktionsgemisch wurde gerührt (300 U/min) und auf 80 °C erwärmt. Dabei stellte sich ein Druck von 116 bar ein. Nach einer Verweilzeit des Reaktionsgemisches von 5 Stunden bei 80 °C und 116 bar wurde der Autoklaveninhalt gekühlt und entspannt. Man erhielt einen weißen Feststoff mit einer Ausbeute von 84 %. Die mittlere Molmasse des Produktes betrug $149 \cdot 10^3$ g/mol ($\eta = 70,99$ ml/g). Eine Charakterisierung des Produktes erfolgte über FT-IR. Das Produkt weist eine Zusammensetzung von 76 % Styrol und 24 % Acrylnitril auf.

Beispiel 2

Fig. 1 zeigt eine technische Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens. In den beiden Vorlagen 1 und 2 werden die Monomeren Acrylnitril und Styrol, im Behälter 3 Azobisisobuttersäuredinitril als Initiator vorgelegt. Mittels mengenstromgeregelter Dosierpumpen wird ein mit Initiator versetztes Monomeregemisch von 2 430 kg/h Styrol und 800 kg/h Acrylnitril über einen statischen Mischer 4, wo eine intensive Durchmischung der Komponenten erfolgt, auf eine Hochdruckpumpe 5 geleitet. In der Hochdruckpumpe 5 wird das homogen vermischte Monomeren-/Initiatorgemisch auf einen Druck von 170 bar gebracht und in zwei parallel angeordneten nachfolgende Strömungsreaktoren 6 von etwa 500 m Länge und 100 mm Innendurchmesser gepumpt. In die beiden Monomeregemischströme wird vor dem Eintritt in die beiden Strömungsreaktoren 6 aus einer Verdichterstufe 7 komprimiertes überkritisches CO₂ mit einem Druck von 175 bar eingepreßt, mit dem Monomeregemisch vermischt und diese im überkritischen CO₂ gelöst. Die beiden Strömungsreaktoren 6 sind doppelt ummantelt und heiz- und kühlbar. Die exotherme Reaktion in den Strömungsreaktoren 6 wird durch Erwärmen bzw. Kühlen so gesteuert, daß die Polymerisation bei 120 °C abläuft. In den Strömungsreaktoren 6 findet die Copolymerisation während einer Verweilzeit von ca. 2 bis 3 Stunden statt. Nach der Reaktion wird das Reaktionsgemisch über je ein Entspannungswendelrohr 8 in einen beheizten Flashbehälter 9 kontinuierlich entspannt. Das im Flashbehälter 9 bei der Entspannung gasförmig freiwerdende CO₂ wird in einem nachfolgenden Gewebestaubabscheider 10 von eventuell mitgerissenem Feststoff befreit und nach Abkühlung in einem Rekuperator 11 auf ca. 40 °C erneut dem Verdichter 7 zugeführt, und so wieder in den Prozeß eingeführt. Das geschmolzene Copolymerisat wird bei 110 °C am Sumpf des Flashbehälters 9 über die Pumpe 12 abgezogen und in an sich bekannter Weise über ein Formwerkzeug geführt und in einem Wasserbad 13 granuliert.

Eine weitere vorteilhafte Lösung nach Fig. 2 besteht darin, daß nach der Entspannung der Polymerschmelze/CO₂-Gemisches in den Flashbehälter 9 auf einen Druck oberhalb von 73 bar eine kontinuierliche Gegenstromextraktionskolonne mit frischem, überkritischem CO₂ betrieben, angeschlossen wird und erst nach der Gegenstromextraktion die Entspannung in einen zweiten Flashbehälter 15 auf Normaldruck erfolgt, aus dem dann die Entnahme der 110 °C heißen Polymerschmelze durch die Schmelzpumpe 12 zum Zweck der Weiterverarbeitung erfolgt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten, dadurch gekennzeichnet, daß man Styrol und Acrylnitril in überkritischem Kohlendioxid, gegebenenfalls in Anwesenheit eines radikalischen Initiators, bei einem Druck von 73 bis 400 bar und einer Temperatur von 31 bis 200 °C polymerisiert.
5
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man pro 100 Gew.-Teile 5 bis 1 500 Gew.-Teile Kohlendioxid verwendet.
10
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Styrol und Acrylnitril im Gewichtsverhältnis 20-35:80-65 in einem Reaktionsrohr mit einem l/d-Verhältnis >10 bei einem Druck von 100 bis 300 bar, einer Temperatur von 70 bis 200 °C und einer Verweilzeit von 1 bis 10 Stunden polymerisiert.
15
20
4. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Polymerisation kontinuierlich oder diskontinuierlich ausgeführt wird.
25
5. Verfahren nach Anspruch 1, worin Styrol und Acrylnitril in einem Hochviskosreaktor polymerisiert werden.
30

35

40

45

50

55

Fig.1





Fig. 2



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 684 264 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
17.01.1996 Patentblatt 1996/03

(51) Int. Cl.⁶: **C08F 212/10**

(43) Veröffentlichungstag A2:
29.11.1995 Patentblatt 1995/48

(21) Anmeldenummer: 95107324.6

(22) Anmeldetag: 15.05.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT NL

(30) Priorität: 25.05.1994 DE 4418149

(71) Anmelder: BAYER AG
D-51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder:
• Leiberich, Ricarda, Dr.
D-62332 Langen (DE)

- Dummersdorf, Hans-Ulrich, Dr.
D-51399 Burscheid (DE)
- Waldmann, Helmut, Dr.
D-51373 Leverkusen (DE)
- Gasche, Hans-Erich, Dr.
D-51519 Odenthal (DE)
- Kricsfalussy, Zoltan, Dr.
D-51375 Leverkusen (DE)

(54) **Verfahren zur Herstellung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten**

(57) Verfahren zur Herstellung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten durch Polymerisation, gegebenenfalls in Anwesenheit eines radikalischen Initiators, in überkritischem Kohlendioxid als Verdünnungsmittel.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 10 7324

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	GB-A-1 172 713 (SUMITOMO CHEM. CO. LTD.) ---		C08F212/10
A	EP-A-0 590 842 (ROHM AND HAAS CO.) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			C08F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschließdatum der Recherche 16. November 1995	
		Prüfer Cauwenberg, C	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1501 (3.1.92) (P04/C01)